

MR 287

FICHE TECHNIQUE

Peinture à l'eau à haut pouvoir couvrant pour l'extérieur



Pour l'extérieur



Au rouleau



Au pinceau

Composition

MR 287 est une peinture à l'eau à base de copolymères acryliques en émulsion aqueuse, d'agréments sélectionnés, de dioxyde de titane et d'adjuvants spécifiques pour en améliorer la maniabilité.

Conditionnement

- Seaux d'env. 14 et 5 l
- Teintes: blanc + sélection du nuancier 365 A YEAR OF COLORS

Domaine d'utilisation

MR 287 est une peinture protectrice et décorative pour l'extérieur, qui est utilisée blanche ou colorée sur des enduits de finition à base de chaux-ciment. Elle peut être appliquée également sur d'anciennes peintures et revêtements à condition qu'ils soient bien adhérents, cohésifs et non friables. MR 287 est facile à appliquer et, grâce à son effet de « microrevêtement », elle permet d'obtenir une finition couvrante, uniforme et légèrement rugueuse. Elle peut être utilisée sur système d'isolation thermique par l'extérieur suivant règles ETICS après étude préalable (entretien K1).

Préparation du support

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et notamment au DTU n° 59.1.

La surface à peindre doit être sèche, propre, sans poussière, etc. Éliminer préalablement toutes traces d'huile, de graisse, etc.

Dans le cas où les surfaces présentent un état de détérioration dû à la présence de taches et salissures tenaces de diverses natures, il est recommandé de les traiter avec la solution détergente pour le nettoyage des surfaces murales ACTIVE ONE avant de procéder au cycle de peinture (consulter la fiche technique). En fonction de l'état de dégradation, il sera possible de répéter plusieurs fois le traitement détergent, en ajoutant également une action mécanique de broyage.

En présence d'enduits pulvérulents et/ou vieilles peintures peu cohésives et en phase de décollement, il faut procéder à une élimination mécanique minutieuse de ces couches, jusqu'à obtenir un support solide et compact. Rétablir toutes les irrégularités du support et procéder à l'application du primaire d'accrochage en microémulsion à forte pénétration MIKROS 001 ou du primaire d'accrochage pour systèmes acryliques FA 249 (consulter les fiches techniques).

En cas de nouvelles réalisations d'enduits de finition et de lissage, attendre la stabilisation complète avant d'effectuer le traitement des surfaces avec le primaire. En général, le traitement au primaire des surfaces est à prévoir pour tous les supports présentant des différences d'absorption et/ou une légère poussière en surface.

Mise en œuvre

Conditions d'application conformément au DTU n° 59.1.

L'application peut être exécutée au pinceau ou au rouleau en laine (de préférence à poils courts).

Appliquer deux couches croisées en respectant un délai d'attente d'au moins 6 heures.

Dilution en poids avec de l'eau : à raison de 10 % maximum pour les applications au pinceau ; pur ou 5 % maximum au rouleau.



Recommandations

- Produit conseillé à un utilisateur expert.
 - Toujours consulter la fiche de sécurité avant l'utilisation.
 - Utiliser de l'eau pour le nettoyage des outils.
 - Porter des gants et vêtements de protection. En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau et au savon.
 - La mise au rebut du récipient/produit doit être effectuée conformément à la réglementation nationale.
 - Livrer tout le produit nécessaire à l'exécution du chantier.
 - Ne pas appliquer par températures inférieures à +5 °C ou supérieures à +30 °C ou par humidité relative supérieure à 75 %.
 - Ne pas appliquer sur des surfaces directement exposées au soleil ou par grand vent.
 - Appliquer MR 287 uniquement sur des enduits bien stables et secs.
 - Ne pas appliquer sur des murs humides et/ou pendant les périodes les plus froides, car cela peut entraîner le détachement de la peinture du support et la formation de cloques dues à l'accumulation d'eau à l'intérieur.
 - Ne pas appliquer en présence de remontée d'humidité.
 - Les façades extérieures traitées avec MR 287 doivent être protégées, pendant la mise en œuvre et les jours suivants de séchage, de la pluie, de toutes précipitations et de toute humidité relative atmosphérique élevée, brouillard, étant donné que pourraient se produire des phénomènes de traces brillantes, délavages, taches, altérations de couleur, etc.
 - Toutes les couleurs particulièrement vives du nuancier et signalées par le symbole (■) ont un pouvoir couvrant inférieur par rapport aux autres teintes du nuancier : l'utilisation préalable du primaire pigmenté et couvrant est obligatoire. La couleur de fond appropriée est indiquée dans le programme du teintomètre Colorlife. La finition sera ensuite réalisée en appliquant au moins trois couches de la teinte choisie. Il est conseillé d'effectuer un essai préalable d'application.
 - Les teintes signalées par le symbole * du nuancier contiennent un colorant organique: ce sont donc des teintes potentiellement dégradables, car sensibles à la lumière solaire et à l'alcalinité du support.
 - Une mauvaise dilution modifie la mise en œuvre du produit en compromettant ses caractéristiques techniques.
 - Les indications fournies dans cette fiche technique se basent sur l'état actuel de nos connaissances et expériences techniques et pratiques. Les données techniques se réfèrent aux caractéristiques moyennes du produit de base et sont déterminées dans des conditions contrôlées de laboratoire. En raison de la variabilité des matières premières naturelles disponibles sur le marché, ainsi que de la peinture du produit, de légères différences sont possibles par rapport aux valeurs indiquées, à la couleur et aux effets esthétiques obtenus. Il est donc nécessaire que l'acheteur/utilisateur vérifie personnellement, et avant la mise en œuvre, la conformité du produit à l'usage prévu, notamment lorsque différents lots d'un même matériel sont utilisés pour finir le même ouvrage/chantier (ce qui est fortement déconseillé, voir point 6 des présentes recommandations).
 - Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.
- MR 287 doit être utilisé tel quel sans ajout d'autres produits, exception faite pour la dilution avec de l'eau.**

Conservation

Craint le gel. Conserver par températures supérieures à +5 °C et inférieures à +35 °C. Le matériau, s'il est stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de sources de chaleur et de la lumière directe du soleil, dans son emballage d'origine intact, a une durée de conservation de 12 mois. Une fois le produit périmé, il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

Qualité

MR 287 est soumis à un contrôle minutieux et constant dans nos laboratoires. Les matières premières utilisées sont rigoureusement sélectionnées et contrôlées.



Données techniques	
Poids spécifique (EN ISO 2811-1)	- au pinceau : env. 170 à 230 g/m ² (0,10 à 0,13 l/m ²) par couche
Consommation (**)	env. 1,49 à 1,73 kg/l (en fonction de la base teintométrique)
	- au rouleau : 250-300 g/m ² (0,14-0,18 l/m ²) par couche
Rendement (**)	- au pinceau : 4 à 5 m ² /l à travail fini (2 couches)
	- au rouleau : 3 à 4 m ² /l à travail fini (2 couches)
Recouvrabilité (20 °C et 65 % H.R.)	env. 6 heures
Classification AFNOR NF T 36-005	Famille 1 - Classe 7b2
Classification NF T 34-722	D2
Classification NF EN 1062-1	E3V1W2A0
Classification EN 1062-1	
Brillance (EN ISO 2813)	Classe G3, mat (≤ 10 GU à 85°)
Épaisseur du film sec (EN 1062-1)	Classe E3 à une consommation moyenne de 0,20 l/m ² (100 µm < E ≤ 200 µm)
Granulométrie (ISO 787-7)	Classe S2, moyen (S < 300 µm)
Degré de transmission de la vapeur d'eau (EN ISO 7783-2)	Classe V1, haute (Sd < 0,14 m)
Perméabilité à l'eau liquide (EN 1062-3)	Classe W2, moyenne (0,1 kg/m ² .h ^{1/2} < W ≤ 0,5 kg/m ² .h ^{1/2})
Résistance aux fissurations (EN 1062-7)	Classe A0 (sans objet)
Perméabilité au CO ₂ (EN 1062-6)	Classe C0 (sans objet)
(**) Les valeurs de consommation et rendement se rapportent à l'application du produit blanc sur des supports lisses et moyennement absorbants ; il est opportun de les déterminer par un essai préliminaire sur le support spécifique, aussi également par rapport à la teinte choisie.	
Valeur limite UE pour le contenu en COV (Directive 2004/42/CE)	Catégorie A/c, PA: COV maximal 40 g/l COV produit < 40 g/l

Les données fournies correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire ; ces valeurs peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier. L'utilisateur doit dans tous les cas vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des règles techniques en vigueur, en assumant toutes les responsabilités découlant de son utilisation. L'entreprise Fassa se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans aucun préavis.

Les spécifications techniques concernant l'utilisation des produits Fassa Bortolo dans le domaine structurel ou de la lutte contre l'incendie n'ont un caractère officiel que si elles sont fournies par les services « Assistance technique » et « Recherche, Développement et Système Qualité » de Fassa Bortolo. En cas de besoin, veuillez contacter le service d'assistance technique de référence pour votre pays : (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: asistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Il convient de rappeler que pour les produits susmentionnés, une évaluation par le professionnel en charge est nécessaire, conformément à la réglementation en vigueur.