

RTA 549

FICHE TECHNIQUE

Revêtement plastique épais



Pour l'extérieur



En seau



Spatule métallique



Spatule en plastique

Composition

RTA 549 est un revêtement de finition en pâte, à base de copolymères acryliques particuliers en émulsion aqueuse, d'agrégats calcaires sélectionnés, de microfibres, de pigments et d'adjuvants spécifiques qui en améliorent la maniabilité et l'adhérence.

De plus, des molécules spéciales protègent encore plus le produit contre le développement d'un large spectre d'espèces de moisissures et d'algues.

Conditionnement

- Seaux d'env. 25 kg
- Teintes: sélection du nuancier 365 A YEAR OF COLORS

Domaine d'utilisation

RTA 549 est principalement utilisé comme revêtement protecteur et décoratif pour l'extérieur sur des murs isolés avec le système d'isolation thermique FASSATHERM. La nature des matières premières utilisées permet l'application de RTA 549 y compris sur des enduits traditionnels à base de chaux-ciment (Corps d'enduit sur maçonnerie conforme au NF DTU 26.1) et bétons correctement préparés (Bétons banchés et ragrésés conforme au NF D.T.U. 23.1), quand on souhaite obtenir une finition présentant des caractéristiques supérieures par rapport aux revêtements acryliques traditionnels.

Préparation du support

Les supports doivent être dépoussiérés et exempts de saleté. Éliminer préalablement toutes traces d'huile, de graisse, de cire, etc. Dans le cas où les surfaces à décorer présentent un état de détérioration dû à la présence de taches et salissures tenaces de diverses natures, il est recommandé de les traiter avec la solution détergente pour le nettoyage des surfaces murales ACTIVE ONE avant de procéder au cycle de décoration. En fonction de l'état de dégradation, il sera possible de répéter plusieurs fois le traitement détergent en y ajoutant une action mécanique de brosse.

Système d'Isolation Thermique par l'Extérieur

Après stabilisation complète de la couche de base armé, appliquer sur le support sec et propre le fixateur FA 249. Attendre au moins 16 à 24 heures après l'application du primaire pour mettre en oeuvre le revêtement RTA 549.

Enduit à base de chaux et ciment

Avant d'appliquer le revêtement de finition RTA 549, attendre au moins 28 jours après l'application de l'enduit de fond. Avant l'application de RTA 549 veiller que le fond soit bien préparé.

Dans le cas d'enduits légèrement pulvérulents ou particulièrement absorbants, il est conseillé d'appliquer un fond acrylique isolant à l'eau, résistant aux alcalis à forte pénétration tel que le produit FA 249, moyennement dilué selon le rapport 1:6 avec de l'eau. Toujours effectuer ce traitement quand la surface à traiter présente de grandes variations d'absorption (bande-guide, tableaux de portes ou fenêtres, etc.) ou quand on souhaite prolonger la durée de vie.

Dans le cas d'application de RTA 549 sur des surfaces très lisses, non poreuses, glissantes ou faiblement absorbantes, il est conseillé d'appliquer, au lieu du primaire FA 249, une couche du primaire d'accrochage pigmenté FX 526 blanc ou dans une teinte similaire à celle du revêtement.



Mise en œuvre

Étaler à l'aide d'une spatule métallique en veillant à distribuer une couche uniforme de produit. Exécuter ensuite la finition à l'aide d'une spatule en plastique par mouvements circulaires.

Recommandations

- Produit conseillé à un utilisateur expert.
- Toujours consulter la fiche de sécurité avant l'utilisation.
- Porter des gants et vêtements de protection. En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau et au savon.
- Utiliser de l'eau pour le nettoyage des outils.
- La mise au rebut du récipient/produit doit être effectuée conformément à la réglementation nationale.
- Livrer tout le produit nécessaire à l'exécution du chantier.
- Ne pas appliquer par températures inférieures à +5 °C ou supérieures à +30 °C ou par humidité relative supérieure à 75 %.
- Ne pas appliquer sur des surfaces directement exposées au soleil ou par grand vent.
- Appliquer RTA 549 seulement sur des enduits et mortiers-colles bien stables et secs.
- Ne pas appliquer sur des murs humides et/ou pendant les périodes les plus froides, étant donné qu'il existe un risque de décollement de l'enduit ou de formation de gonflements dus à l'accumulation d'eau derrière l'enduit.
- Ne pas appliquer en présence de remontée d'humidité.
- Ne pas appliquer sur la même façade à des moments différents.
- Le produit sèche physiquement par élimination de l'eau. Des conditions météorologiques défavorables peuvent retarder le séchage complet, avec la formation éventuelle de traces brillantes, de délavages, de taches, d'altérations de la couleur, etc. Par conséquent, les façades extérieures traitées avec RTA 549 doivent être protégées, pendant la mise en œuvre et les jours suivants de séchage, de la pluie, de toutes précipitations et de toute humidité relative atmosphérique élevée (brouillard) pendant au moins 48-72 heures.
- Les agents atmosphériques, en particulier l'intensité de l'exposition aux rayons ultraviolets et à l'humidité, peuvent modifier avec le temps la couche superficielle du revêtement, en provoquant ainsi des variations chromatiques plus ou moins évidentes en fonction de la teinte appliquée.
- Ce produit ne convient pas à la protection de surfaces extérieures horizontales ou inclinées, où une stagnation d'eau peut se former.
- L'éventuelle présence de grains superficiels de couleur plus foncée ne doit pas être considérée comme un défaut, mais est due à la variabilité naturelle des sables granuleux d'origine minérale et naturelle utilisés dans RTA 549.
- Le grand nombre d'espèces des moisissures et les différentes conditions climatiques, ne permettent pas toujours de garantir la disparition totale ou la non-prolifération dans le temps de tous les micro-organismes végétaux.
- Les teintes signalées par le symbole * du nuancier contiennent un colorant organique: ce sont donc des teintes potentiellement dégradables, car sensibles à la lumière solaire et à l'alcalinité du support.
- Ce produit est conditionné dans un emballage en plastique recyclé. La variabilité des matières premières constituant ce type d'emballage peut rendre inconstante la résistance mécanique de l'emballage, ainsi que la couleur. Par conséquent, porter une attention maximale au transport et à la manutention du produit, qui doit être stocké à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil, à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C.
- Les images et les représentations graphiques sont purement indicatives. Les caractéristiques et les qualités du produit indiquées dans la fiche technique restent inchangées quel que soit l'aspect extérieur du récipient.
- Les indications fournies dans cette fiche technique se basent sur l'état actuel de nos connaissances et expériences techniques et pratiques. Les données techniques se réfèrent aux caractéristiques moyennes du produit de base et sont déterminées dans des conditions contrôlées de laboratoire. En raison de la variabilité des matières premières naturelles disponibles sur le marché, ainsi que de la peinture du produit, de légères différences sont possibles par rapport aux valeurs indiquées, à la couleur et aux effets esthétiques obtenus. Il est donc nécessaire que l'acheteur/utilisateur vérifie personnellement, et avant la mise en œuvre, la conformité du produit à l'usage prévu, notamment lorsque différents lots d'un même matériel sont utilisés pour finir le même ouvrage/chantier (ce qui est fortement déconseillé, voir point 6 des présentes recommandations).

RTA 549 doit être utilisé tel quel sans ajout d'autres produits, à l'exception de la petite quantité d'eau (jusqu'à 2 % en poids) lorsque le produit a subi un stockage prolongé.

Conservation

Craint le gel. Conserver par températures supérieures à +5 °C et inférieures à +35 °C. Le matériau, s'il est stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de sources de chaleur et de la lumière directe du soleil, dans son emballage d'origine intact, a une durée de conservation de 12 mois. Une fois le produit périmé, il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.



Qualité

RTA 549 est soumis à un contrôle minutieux et constant dans nos laboratoires. Les matières premières utilisées sont rigoureusement sélectionnées et contrôlées.

Données techniques

Masse volumique	1,70-1,90 kg/l
Dilution	ajouter si nécessaire jusqu'à 2 % d'eau
Classification AFNOR NF T 36-005	FAMILLE 2 - CLASSE 2b
Classification NF T 34-722	D3
Classification NF EN 1062-1	E5V2W2A0
Classification EN 15824	
Perméabilité à la vapeur (EN ISO 7783)	Classe V2, moyenne ($0,14 \text{ m} \leq S_d < 1,4 \text{ m}$)
Absorption d'eau liquide (EN 1062-3)	Classe W2, moyenne ($0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{1/2} < W \leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{1/2}$)
Adhérence (EN 1542)	$\geq 0,3 \text{ MPa}$
Conductivité thermique (EN 1745)	$\lambda = 0,74 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (valeur tabulée)
Réaction au feu (EN 13501-1)	A2-s1,d0
Autres caractéristiques	
Granulométrie	1 - 1,5 - 2
L'Agrément Technique Européen ETA est disponible pour l'utilisation du produit dans des systèmes d'isolation thermique extérieure des bâtiments	
Le Certificat BBA est disponible	
Valeur limite UE pour le contenu en COV (Directive 2004/42/CE)	Catégorie A/c, PA: COV maximum 40 g/l teneur maximale en COV dans le produit < 40 g/l

Consommations

Granulométrie 1 mm	
- sur enduits fins et couches de bases du type A 50, etc.	env. 2,0 à 2,3 kg/m ²
- sur enduits de fond talochés du type KI 7, KC 1, couches de bases du type A 96, etc.	env. 2,2 à 2,5 kg/m ²
Granulométrie 1,5 mm	
- sur enduits fins et couches de bases du type A 50, etc.	env. 2,3 à 2,5 kg/m ²
- sur enduits de fond talochés du type KI 7, KC 1, couches de bases du type A 96, etc.	env. 2,4 à 2,7 kg/m ²
Granulométrie 2 mm	
- sur enduits fins et couches de bases du type A 50, etc.	env. 2,6 à 2,9 kg/m ²
- sur enduits de fond talochés du type KI 7, KC 1, couches de bases du type A 96, etc.	env. 2,7 à 3,4 kg/m ²

Les données fournies correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire ; ces valeurs peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier. L'utilisateur doit dans tous les cas vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des règles techniques en vigueur, en assumant toutes les responsabilités découlant de son utilisation. L'entreprise Fassa se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans aucun préavis.

Les spécifications techniques concernant l'utilisation des produits Fassa Bortolo dans le domaine structurel ou de la lutte contre l'incendie n'ont un caractère officiel que si elles sont fournies par les services « Assistance technique » et « Recherche, Développement et Système Qualité » de Fassa Bortolo. En cas de besoin, veuillez contacter le service d'assistance technique de référence pour votre pays : (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Il convient de rappeler que pour les produits susmentionnés, une évaluation par le professionnel en charge est nécessaire, conformément à la réglementation en vigueur.