

# FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA

## FICHE TECHNIQUE

Produit d'accrochage mono-composant à base de résines acryliques, pour l'application de mortiers-colles à base de ciment et d'enduits de lissage sur supports lisses, pour intérieur et extérieur.



Pour l'intérieur



Sols intérieurs/ extérieurs



En seau



Au rouleau



Au pinceau



### Les «plus» produits

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Prêt à l'emploi
- Facile à appliquer
- Excellente adhérence sur divers supports
- Exempt de solvants

### Composition

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA est un primaire monocomposant à base d'eau, sans solvant, prêt à l'emploi, composé de résines acryliques, de sables sélectionnés et d'adjuvants spécifiques qui en améliorent la maniabilité et l'adhérence.

### Conditionnement

- Seaux d'env. 10 kg

### Domaine d'utilisation

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA est un primaire d'accrochage à utiliser sur les murs et les sols à l'intérieur et à l'extérieur, sur des supports tels que le béton, les pierres et la céramique. C'est un produit de couleur grise, prêt à l'emploi, applicable au pinceau ou au rouleau.

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA convient à la préparation des surfaces pour l'application ultérieure de mortiers-colles à base de ciment pour la céramique, de lissages autonivelants en couche mince et de ragréages à base de ciment. Les supports sur lesquels ce produit est le plus couramment utilisé sont des surfaces intérieures et extérieures particulièrement lisses et peu absorbantes, telles que les carreaux de céramique, les revêtements en pierre naturelle ou les supports en béton après une préparation adéquate.

Pour les surfaces intérieures, il ne peut être utilisé que sur les parquets, les contreplaqués marins, les bois multiplis et les agglomérés de bois présentant une faible absorption d'eau et une bonne stabilité.

## Préparation du support

Le support de pose doit être sec, en bon état, sans remontée d'humidité, stable et mécaniquement résistant. Éliminer préalablement toutes traces d'huile, de graisse, de cire, etc.

En cas de recouvrement de revêtements en céramique ou en pierre naturelle, il convient d'éliminer les éléments qui se détachent et de compenser les vides avec GAPER 3.30 ou autres produits appropriés ; dans le cas de surfaces particulièrement brillantes et peu absorbantes, il est recommandé d'effectuer une abrasion mécanique suivie d'une aspiration et d'un nettoyage du support afin de faciliter l'application de FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA.

### Béton

Le support devra être préalablement préparé par abrasion mécanique visant à éliminer toutes traces de saleté, les parties peu cohésives, les incrustations, les traces de peinture, la laitance de ciment ou d'autres contaminants pouvant compromettre l'adhérence.

### Surfaces en bois (uniquement dans des locaux intérieurs sans remontées d'humidité capillaire)

Pour la pose sur un parquet stable existant, effectuer un diagnostic minutieux pour vérifier que le sol adhère solidement au support. Pour la pose sur des panneaux en multiplis marin, de particules ou autres, vérifier la stabilité et la rigidité du support, en prévoyant une fixation mécanique adéquate des panneaux. Les peintures ou traitements de protection doivent être éliminés par abrasion mécanique suivie d'une aspiration et d'un nettoyage en profondeur de la surface.

Pour une application correcte, il est recommandé de consulter la documentation technique des produits cités ci-dessus.

## Mise en œuvre

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA doit être mélangé avant l'emploi afin de mettre en suspension le sable qui s'est éventuellement déposé au fond de son contenant. Appliquer le produit sur la surface à traiter à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau, en une seule couche jusqu'à ce qu'elle soit complètement recouverte ; Une fois sec, c'est-à-dire après environ 60 minutes en fonction des conditions ambiantes et du degré d'absorption du support, on pourra procéder à l'étape suivante.

Le nettoyage des outils peut se faire à l'eau lorsque le produit est encore frais ; Après durcissement de FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA, cette opération devient plus difficile et doit être exécutée mécaniquement ou avec alcool.

Refermer le contenant avec le produit résiduel de FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA afin de le réutiliser dans des applications ultérieures.

## Recommandations

- Produit pour usage professionnel
- Toujours consulter la fiche de sécurité avant l'utilisation.
- Remalaxer FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA avant utilisation.
- Porter des gants et vêtements de protection. En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau et au savon.
- Durant l'utilisation, bien aérer les pièces.
- Après emploi, utiliser de l'eau pour nettoyer les outils.
- Porter des gants et des vêtements de protection et, en cas de contact avec la peau, se laver abondamment avec de l'eau et du savon.
- Utiliser FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C ; ne pas appliquer FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA sur des supports à températures élevées ou inférieures à 5 °C.
- Ne pas appliquer FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA sur des surfaces présentant de la rosée ou de l'eau stagnante.
- Ne pas appliquer FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA en cas de pluie imminente.
- Ne pas utiliser FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA sur des surfaces continuellement immergées dans l'eau telles que les réservoirs, les piscines, les canaux, etc.
- Ne pas appliquer FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA sur des surfaces sujettes à des remontées d'humidité capillaire.
- Éliminer le récipient/produit conformément à la législation nationale.

**FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA doit être utilisé tel quel sans ajout d'autres produits.**

## Normes de sécurité

Toujours se référer à la fiche de données de sécurité contenant les paramètres physiques, toxicologiques et autres données concernant la sécurité des travailleurs.

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA ne doit être destiné qu'aux usages et dans les formes prescrites et est réservé exclusivement à un usage professionnel.

## Conservation

Craint le gel. Le produit, si stocké dans des locaux adaptés, dans son emballage d'origine, se conserve pendant 12 mois à compter de la date marquée sur l'emballage. Une fois le produit périmé, il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

## Qualité

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA est soumis à un contrôle minutieux et constant dans nos laboratoires. Les matières premières utilisées sont rigoureusement sélectionnées et contrôlées.

## Données techniques

|                                                                                          |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Couleur                                                                                  | Gris                                                                     |
| Masse volumique                                                                          | ca. 1,450 kg/l                                                           |
| pH                                                                                       | 8-9                                                                      |
| Résidu sec                                                                               | env. 70 %                                                                |
| Rendement                                                                                | env. 200 à 300 g/m <sup>2</sup>                                          |
| Temps d'attente avant les traitements suivants                                           | env. 1 heure à 20 °C et 65 % H.R (lorsque le produit est sec au toucher) |
| Classe d'émission du produit selon le Décret de la République Française du 19 avril 2011 | Classe A+                                                                |
| Valeur limite UE pour le contenu en COV (Directive 2004/42/CE)                           | Cat. A/g, PA: COV maximum 30 g/l<br>COV produit < 30 g/l                 |

Les données fournies correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire ; ces valeurs peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier. L'utilisateur doit dans tous les cas vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des règles techniques en vigueur, en assumant toutes les responsabilités découlant de son utilisation. L'entreprise Fassa se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans aucun préavis.

Les spécifications techniques concernant l'utilisation des produits Fassa Bortolo dans le domaine structurel ou de la lutte contre l'incendie n'ont un caractère officiel que si elles sont fournies par les services «Assistance technique» et «Recherche, Développement et Système Qualité» de Fassa Bortolo. En cas de besoin, veuillez contacter le service d'assistance technique de référence pour votre pays : (IT: [area.tecnica@fassabortolo.com](mailto:area.tecnica@fassabortolo.com), ES: [asistencia.tecnica@fassabortolo.com](mailto:asistencia.tecnica@fassabortolo.com), PT: [assistencia.tecnica@fassabortolo.com](mailto:assistencia.tecnica@fassabortolo.com), FR: [bureau.technique@fassabortolo.fr](mailto:bureau.technique@fassabortolo.fr), UK: [technical.assistance@fassabortolo.com](mailto:technical.assistance@fassabortolo.com)).

Il convient de rappeler que pour les produits susmentionnés, une évaluation par le professionnel en charge est nécessaire, conformément à la réglementation en vigueur.