



ECO-LIGHT 950

FICHE TECHNIQUE

Colle-Couche de base allégée, fibrée, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5 pour Systèmes Fassatherm®



Intérieurs / extérieurs



En sac



Manuelle



Spatule métallique



Composition

ECO-LIGHT 950 est une colle et couche de base pré-mélangé, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5, fibres de verre, agrégats légers de verre expansé, sables sélectionnées et adjuvants spécifiques qui en améliorent la maniabilité et l'adhérence.

Conditionnement

- sacs spéciaux avec protection contre l'humidité d'env. 25 kg

Domaine d'utilisation

La colle ECO-LIGHT 950 est employée pour coller et enduire les panneaux isolants en liège, silicate de calcium, laine minérale et fibre de bois dans les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur ainsi que pour enrober les treillis d'armature.

Préparation du support

Le support doit être parfaitement propre, sans poussière, etc.. Éliminer préalablement toutes traces d'huile, de graisse, de cire, etc.

Mise en œuvre

Gâcher le contenu d'un sac de 25 kg de ECO-LIGHT 950 avec environ 8 litres d'eau propre et mélanger manuellement ou à l'aide d'un malaxeur mécanique jusqu'à obtention d'un mélange ayant la consistance souhaitée. Pour coller les panneaux, appliquer le produit à pleine surface ou le long du périmètre et par points centraux, et les disposer à joints décalés, en les faisant coïncider parfaitement ; puis les fixer mécaniquement au moyen de chevilles spécifiques. Enduire la surface à l'aide d'une spatule métallique à dents à demi-cercle, en marouflant le treillis en fibre de verre résistant aux alcalis FASSANET 160. La finition sera réalisée en appliquant un revêtement mural aux hydro-silicones, acrylique, acryl-siloxanique ou aux silicates 2 à 3 semaines après.

Recommandations

- Produit pour usage professionnel.
- Toujours consulter la fiche de sécurité avant l'utilisation.
- La colle et couche de base fraîche doit être protégée du gel et d'un séchage trop rapide. Une température de +5 °C est conseillée comme valeur minimale pour l'application et pour un bon durcissement du produit ; au-dessous de cette valeur la prise serait trop retardée et au-dessous de 0° C le produit encore frais ou pas encore durci serait exposé à l'action de désagrégation du gel.

ECO-LIGHT 950 doit être utilisé tel quel sans ajout d'autres produits.

Conservation

Conserver au sec pendant une période maximale de 12 mois à compter de la date marquée sur l'emballage. Une fois le produit périmé, il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.



Qualité

ECO-LIGHT 950 est soumis à un contrôle minutieux et constant dans nos laboratoires. Les matières premières utilisées sont rigoureusement sélectionnées et contrôlées.

Données techniques

| | |
|--|---|
| Masse volumique | 950 kg/m ³ |
| Épaisseur pour enduire | 5-10 mm |
| Granulométrie | < 1,4 mm |
| Eau de gâchage | 31 à 33 % |
| Rendement pour enduire | env. 1 kg/m ² par mm d'épaisseur |
| Rendement pour coller (pleine surface ou périmètre et points centraux) | 2,8-5,5 kg/m ² |
| Résistance à la compression après 28 jours | 3,5-7,5 N/mm ² |
| Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur (EN 1015-19) | $\mu = 13$ (valeur mesurée) |
| Coefficient d'absorption d'eau par capillarité (EN 1015-18) | $W2 c \leq 0,20 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$ |
| Coefficient de conductivité thermique | $\lambda = 0,31 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (valeur tabulée) |
| Conforme à la Norme EN 998-1 | GP-CSIII-W2 |
| Contenu en recyclées/récupérées/sous-produits | * CERTIFICATION DU CONTENU EN MATIÈRES RECYCLÉES/RÉCUPÉRÉES/ SOUS-PRODUITS |
| | RÈGLEMENT CP DOC 262 |
| | CERTIFICAT N° P684 |

Les données fournies correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire ; ces valeurs peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier. L'utilisateur doit dans tous les cas vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des règles techniques en vigueur, en assumant toutes les responsabilités découlant de son utilisation. L'entreprise Fassa se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans aucun préavis.

Les spécifications techniques concernant l'utilisation des produits Fassa Bortolo dans le domaine structurel ou de la lutte contre l'incendie n'ont un caractère officiel que si elles sont fournies par les services « Assistance technique » et « Recherche, Développement et Système Qualité » de Fassa Bortolo. En cas de besoin, veuillez contacter le service d'assistance technique de référence pour votre pays : (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Il convient de rappeler que pour les produits susmentionnés, une évaluation par le professionnel en charge est nécessaire, conformément à la réglementation en vigueur.